

NOTICE PRODUIT

Sikagard® Protection Toitures

HYDROFUGE INCOLORE À HAUTES PERFORMANCES POUR TOITURES

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikagard® Protection Toitures est une imprégnation hydrofuge incolore en phase aqueuse à base de silane/siloxane.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikagard® Protection Toitures assure l'imperméabilisation et la protection longue durée des toitures poreuses.

Sikagard® Protection Toitures s'applique sur tous types de tuiles (canal, plates, panne, à emboîtement...), en terre cuite, béton, ardoises, et plaques fibres-ciment.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Produit en phase aqueuse à fort pouvoir hydrofugeant.
- Pénètre les supports en profondeur.
- Améliore la résistance des tuiles à la pénétration des eaux de pluie.
- Réduit le risque d'éclatement des tuiles sous l'effet du gel-dégel.
- Laisse respirer le support tout en assurant la protection hydrofuge des matériaux.
- Traitement incolore après séchage, ne modifie pas l'aspect du support.
- Limite l'accrochage des mousses, des lichens, de la poussière.
- Recouvrable par une peinture spéciale toitures.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Résines silane/siloxane en phase aqueuse.
Conditionnement	Bidons de 5 litres et 20 litres
Aspect / Couleur	Liquide blanc laiteux qui devient incolore après séchage.
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact.
Conditions de Stockage	A l'abri du gel, à une température comprise entre +5°C et +40°C. Une fois gelé, le produit n'est pas récupérable.

Densité	environ 1
Valeur pH	entre 7 et 10
Consommation	de 0,25 à 0,30 L /m ² environ, selon la porosité du support.
Température de l'Air Ambiant	entre +5°C et +40°C
Température du Support	entre +5°C et +40°C
Délai d'attente / Recouvrement	La durée de séchage est de quelques heures en fonction des conditions atmosphériques. Sikagard® Protection Toitures doit être protégé de la pluie pendant au moins 3 heures. L'efficacité optimale d'hydrofugation est atteinte après quelques jours. Les tuiles traitées avec Sikagard® Protection Toitures pourront alors être recouvertes d'une peinture souple ou d'un revêtement du type Sikagard® Protection Toitures inclinées, afin de réparer une tuile fissurée par exemple – contacter le fournisseur pour plus de précisions.

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Avant application de l'hydrofuge, il est conseillé de bien nettoyer la toiture et de remettre en place les tuiles déplacées.

Éliminez en priorité les mousses et lichens par grattage et application du Sika® Stop Tout en 1 ou Sikagard® Stop Algues PRO.

Les tuiles doivent être sèches en surface et ne comporter avec aucune tache d'humidité.

APPLICATION

Sikagard® Protection Toitures est livré prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Agiter le bidon avant utilisation.

Appliquer Sikagard® Protection Toitures en 1 seule couche à l'aide d'un pulvérisateur basse pression.

L'application se fait du haut (faitage) vers le bas jusqu'à saturation en évitant les coulures et le surplus de produit.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après application.

LIMITATIONS

- Appliquer par temps sec.
- Ne pas pulvériser Sikagard® Protection Toitures en présence de vent.
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 5°C
- Ne pas appliquer si risque de gel.
- Sikagard® Protection Toitures est livré prêt à l'emploi. Il ne doit pas être dilué.
- Protégez les vitres, fenêtres de toit et menuiseries.
- En cas de projection, nettoyez immédiatement avec un chiffon humide.
- Ne convient pas pour les sols ou toute application sur toitures plates.
- Lors d'une application en toiture, veillez à prendre toutes les dispositions de sécurité nécessaires.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les

valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RÉGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

Selon la Directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV* (catégorie de produit Annexe II / h type pa) est de 30 g/l de produit prêt à l'emploi.

La teneur en COV* du Sikagard® Protection Toitures, prêt à l'emploi, est d'environ 0 g/l.

(*) Composés organiques volatils.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné,

n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr



Notice Produit
Sikagard® Protection Toitures
Janvier 2018, Version 01.01
020303010020000075

SikagardProtectionToitures-fr-FR-(01-2018)-1-1.pdf